

Grodzice gorącowalcowane VL

Profil	Wskaźnik wytrzymałości ścianki Wy ¹⁾ cm ³	Masa ścianka kg/m ²	Masa grodzica kg/mb	Pole przekroju cm ²	Pow. powlekania ²⁾ m ² /mb	Moment statyczny S _y cm ³	Moment bezwładności I _y cm ⁴	Promień bezwładności i _y cm	Oznaczenie wg EN 10027 Gatunek stali	
IIIIn									S 270 GP	S355 GP
	1600	155,5	62,2	187,2	3,15	878	23 200	10,90	-	3
VL 503										
	1250	117,3	68,7	149,4	2,85	715	21 191	11,90	-	3
VL 601										
	742	77,2	46,3	98,3	2,49	429	11 496	10,80	-	3
VL 602										
	845	90,5	54,3	115,4	2,49	495	13 075	10,60	-	3
VL 603										
	1180	108	64,8	137,6	2,65	654	18 251	11,5	-	3
VL 604										
	1620	123,5	74,1	157,3	2,85	911	30 726	14,0	-	3
VL 605										
	2006	137,3	82,4	174,9	2,95	1128	41 127	15,3	-	3
VL 606										
	2506	158	94,8	201,3	2,90	1403	5 231	16,2	-	3

- 1) Dla grodzic VL w obliczeniach statycznych można przyjąć podany wskaźnik wytrzymałości, jeżeli przynajmniej co drugi zamek grodzicy jest fabrycznie zaciskany w celu przeniesienia siły tnącej
- 2) Bez powlekania wewnętrznych części zamków po obu stronach
- 3) Walcowanie/dostawa tylko na specjalne zamówienie
- 4) Podstawą rozliczenia jest masa pojedynczego profilu (kg/mb)